

すだれロービング



連続繊維を0度(縦すだれ)もしくは90度(横すだれ)に配置し、ポリエステル糸で縫合したマットです。必要な方向に強度をもたせることができるため材料の節約にも役立ちます。

風力発電のブレード、船舶用パネル、スノーボード、トラックやトレーラーのパネルに適しています。

二次バインダーを使用していない事で樹脂の含浸性に優れており、またチョップ層を加えるカスタマイズも可能です。



すだれロービング規格表

商品名	全体密度 (g/m ²)	0度 (g/m ²)	90度 (g/m ²)	チョップ層 (g/m ²)	ポリエステル糸密度 (g/m ²)
EKUDL300	312	261	39	/	12
EKUDL400	412	355	45	/	12
EKUDL600	612	480	120	/	12
EKUdT300	309.5	/	300		9.5
EKUdT600	609.5	/	600		9.5
EKUdTM225/225	459.5		225	225	9.5

標準幅:1270mm 最小幅:50mm ロール重量:50kgもしくは55kg

上記以外の仕様についてはお問合せください

株式会社 FRP トレーディング

〒204-0011 東京都清瀬市下清戸 2-516-1 プロニティサунк 205

TEL: :080-4720-8871 FAX:050-6883-5988 E-mail:info@frptrading.jp