

ガラスクロス



ガラスクロスはヤーンを製織し、ヒートクリーニングで表面処理剤とバインダーを取り除き、用途や品質に応じて再度表面処理を施したものです。

プリント基板の補強材、電子絶縁用、自動車用工具、船舶、スノーボードやスポーツ用品と幅広く使用されています。

規格表 1 * 表面処理 アミノシラン 適合樹脂 エポキシ樹脂

商品名	目付 (g/m ²)	厚み (mm)	ヤーン		番手 (ends/in)	織り方
			縦	横		
EGC-106	24	0.04	ECD900	ECD900	56 × 56	平織
EGC-1080	48	0.05	ECD450	ECD450	60 × 49	平織
EGC-2112	70	0.08	ECE225	ECE225	40 × 40	平織
EGC-2113	79	0.08	ECE225	ECD450	60 × 58	平織
EGC-2125	85	0.08	ECE225	ECG150	42 × 39	平織
EGC-2116	105	0.09	ECE225	ECE225	60 × 60	平織
EGC-2165	123	0.10	ECE225	ECG150	60 × 54	平織
EGC-2166	157	0.15	ECE225	ECG75	60 × 38	平織
EGC-7628	203	0.18	ECG75	ECG75	44 × 31	平織
EGC-7629	210	0.18	ECG75	ECG75	44 × 34	平織
EGC-7638	256	0.24	ECG75	ECG37	44 × 26	平織

規格表 2 * 表面処理 シラン 適合樹脂 不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂

商品名	目付 (g/m ²)	厚み (mm)	ヤーン		番手 (ends/in)	織り方
			縦	横		
EGC-3733	200	0.19	ECG37	ECG37	18 × 18	平織
EGC-7532	260	0.25	ECG751/3	ECG751/3	16 × 14	平織

規格表 3 * 表面処理 ヒートクリーニング 適合樹脂 後工程で表面処理や樹脂設計を行う

商品名	目付 (g/m ²)	厚み (mm)	ヤーン		番手 (ends/in)	織り方
			縦	横		
ECG-3732	430	0.43	ECG37	ECG37	48 × 32	3 × 1 綾織
ECG-3783	560	0.40	ECG37	ECG37	54 × 38	8H 朱子
ECG-3784	870	0.75	ECG371/2	ECG371/2	44 × 35	8H 朱子
ECG-3788	1820	1.5	ECG371/4	ECG371/4	42 × 35	8H 朱子

幅: 1000mm/1270mm

表面処理剤はご要望に応じて変更も可能です。

株式会社 FRP トレーディング

〒204-0011 東京都清瀬市下清戸 2-516-1 プロニティサンク 205

TEL: :080-4720-8871 FAX:050-6883-5988 E-mail:info@frptrading.jp